

TARAFLEX™ BADMINTON PORTABLE

Dry-Tex™ System	-	-	-
Eco-Fit™ System	-	-	-

POPIS

Povrchová úprava	-	-	TA ProtecSol
Komplex povrchu	-	-	100% PVC
Spodná penová vrstva	-	-	CXP
Hrúbka	EN 428	mm	3,90
Hmotnosť	EN 430	kg/m ²	1,95
Dĺžka role	EN 426	bm	16 Štandard
Šírka role	EN 426	bm	1,5

ŠPORTOVÉ PARAMETRE

Šoková absorpcia	EN 14808	≥ 25	%	-
Vertikálna deformácia	EN 14809	≤ 3,5	mm	-
Obnova energie	NF P 90 203	≥ 0,31	m/s	-
Koeficient trenia	EN 13036-4	80 do 110	-	80 - 110
Odrážanie lopty	EN 12235	≥ 90	%	-
Rýchlosť lopty	UEFA	50 - 65	cm	-
	ITF	-	-	-


TECHNICKÉ PARAMETRE

Oderuvzdornosť	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Odolnosť voči nárazu	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Odolnosť voči vtlačeniu	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5

KLASIFIKÁCIA

Ohňovzdornosť	EN 14041	-	B _{fl} -s1
Antibakteriálna a protiplesňová ochrana	-	-	Sanosol®

CE OZNAČENIE

	DOP-005-1022-A	
---	----------------	--