

## TARAFLEX™ MULTI USE 6.2

Dry-Tex™ System	-	-	-
Eco-Fit™ System	-	-	-

### POPIS

Povrchová úprava	-	-	TA ProtecSol
Komplex povrchu	-	-	D-Max+
Spodná penová vrstva	-	-	
Hrúbka	EN 428	mm	6,20
Hmotnosť	EN 430	kg/m <sup>2</sup>	4,20
Dĺžka role	EN 426	bm	20,5 štandard
Šírka role	EN 426	bm	1,5

### ŠPORTOVÉ PARAMETRE

Šoková absorpcia	EN 14808	≥ 25	%	P1
Vertikálna deformácia	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 2
Obnova energie	NF P 90 203	≥ 0,31	m/s	≥ 0,31
Koeficient trenia	EN 13036-4	80 do 110	-	80 - 110
Odráž lopty	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
Rýchlosť lopty	UEFA	50 - 65	cm	-
	ITF	-	-	-


### TECHNICKÉ PARAMETRE

Oderuvzdornosť	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Odolnosť voči nárazu	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Odolnosť voči vtlačeniu	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,25

### KLASIFIKÁCIA

Ohňovzdornosť	EN 14041	-	C <sub>fl</sub> -s1
Antibakteriálna a protiplesňová ochrana	-	-	Sanosol®

### CE OZNAČENIE

	DOP-005-1002-A	
---	----------------	--