

POPIS

Celková tloušťka	EN 428	mm	3.35
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.85
Hmotnost	EN 430	g/m ²	3100
Šířka role	EN 426	bm	1.01
Délka role	EN 426	bm	20

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN 651
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34 - 42
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Cfl-s1
Vznik el.náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R9

VLASTNOSTI

Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Třída otěru	EN 651	třída	T
Obsah pojiva	ISO 10582	typ	-
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	0.11
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	17
Test kolečkovou židlí (typ W)	EN 425	-	OK
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	-	OK
Antibakteriální úprava	-	-	Sanosol®
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100

CE MARKING



EN 14041

