



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU				
Norma	Požadavek	Jednotka	Norma	
<b>POPIS PRODUKTU</b>				
Povrchová úprava	-	-	-	<b>Protectsol</b>
Složení povrchu	-	-	-	<b>D-Max</b>
Rubová pěna	-	-	-	<b>CXP HD</b>
Tloušťka	EN 428	-	mm	<b>9 mm</b>
Hmotnost	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	5,4
Délka role	EN 426	-	lm	26,4
Šířka role	EN 426	-	lm	1,5
Dopadová ochrana (Impact Protection Index)	AC- P90-205	-	%	<b>IPI = 82%</b>
<b>PARAMETRY PRO SPORT</b>				
Absorpce nárazu	EN 14808	≥ 25	%	<b>P2</b>
Vertikální deformace	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 3
Zhodnocení energie	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31
Protismykové vlastnosti (koeficient tření)	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Odraz míče	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
Rychlost míče	UEFA	50 - 65	cm	-
<b>TECHNICKÁ DATA</b>				
Odolnost vůči oděru	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Odolnost vůči nárazu	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Odolnost vůči bodové deformaci	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
<b>KLASIFIKACE</b>				
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	-	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>
Antibakteriální úprava	-	-	-	Sanosol
Antibakteriální aktivita (E. coli - S. aureus - MRSA)	ISO 22196	-	-	> 99 % zabraňuje růstu
<b>CE</b>	POV č. xxx	-	-	Požární vlastnosti Absorpce nárazu Koeficient tření Odolnost vůči oděru Odolnost vůči valivé zátěži
<b>METODY POKLÁDKY</b>				
	<b>Doporučení Gerflor</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Hodnoty</b>	
Lepení: "Trvalá pokládka"	Pro podklady s nadměrnou vlhkostí	% vlhkosti	< 4.5% vlhkost dle CCM	
Instalace na Isolsport: "Odnímatelná"		% vlhkosti	< 7.0% vlhkost dle CCM	
Dry-Text™ System 		% vlhkosti	Bez omezení (žádné kapky vody na povrchu podkladu)	
<b>BAREVNICE</b>				
 <p>TARAFLEX® SPORT M PERFORMANCE</p>				