

	TARALAY INITIAL COMFORT PRO		
POPIS			
Celková tloušťka	EN 428	mm	3.35
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.65
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2825
Šířka role	EN 426	cm	200
Délka role	EN 426	lm	25
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN 651
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34 - 42
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Třída otěru	EN 651	třída	T
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži (požadovaná)	EN 433	mm	≤ 0.20
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřená)	-	mm	0.10
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	19
Test kolečkovou židlí (typ W)	EN 425	-	OK
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Protecso!®
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	-	OK
Antibakteriální aktivita	ISO 22196	-	> 99 % potlačuje růst
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certifikát	-	-	Floorscore®
CE MARKING			
	EN 14041	-	  
		-	