

### POPIS

|                                           |                   |         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |      |
|-------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Celková tloušťka                          | EN ISO24346       | mm      | 2.50                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |      |
| Tloušťka nášlapné vrstvy                  | EN ISO24340       | mm      | 0.55                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |      |
| Hmotnost                                  | EN ISO 23997      | g/m²    | 3850                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 4410 |
| Rozměr<br>Počet lamel/důlců a m² v balení | EN ISO 24342<br>- | mm<br>- | 184,15x1219,2<br>x15 / 3,36 m²<br><br>230x1500<br>x9 / 3,11 m²<br>457,2x914,4<br>x9 / 3,76 m²<br>609,6x609,6<br>x9 / 3,35 m²<br>152,4x762<br>x33 / 3,82 m² | 184,15x1219,2 (EIR)<br>x15 / 3,36 m²<br><br>230x1500 (EIR)<br>x9 / 3,11 m²<br>609,6x609,6<br>x9 / 3,35 m²<br>133,35x800,1<br>x33 / 3,20 m²<br>914,4x914,4<br>x5 / 4,18 m² |      |

### KLASIFIKACE

|                      |              |       |              |  |  |
|----------------------|--------------|-------|--------------|--|--|
| Specifikace produktu | -            | -     | EN ISO 10582 |  |  |
| Evropská klasifikace | EN ISO 10874 | třída | 33 – 42      |  |  |
| Hořlavost            | EN 13 501-1  | třída | Bfl-s1       |  |  |
| Vznik el. Proudů     | EN 1815      | kV    | < 2          |  |  |
| Kluznost za mokra    | DIN 51130    | třída | R10          |  |  |

### VLASTNOSTI

|                                               |                 |         |               |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|--|--|
| Třída otěru                                   |                 | -       | T             |  |  |
| Typ pojiva                                    | EN ISO 10582    | typ     | I             |  |  |
| Hluk v místnosti                              | NF S 30174      | dB      | 77            |  |  |
| Kročejový útlum                               | EN ISO 717-2    | dB      | 4             |  |  |
| Rozměrová stálost (norma)                     | EN ISO 23999    | %       | ≤ 0.25        |  |  |
| Rozměrová stálost (průměrně naměřená hodnota) | -               | %       | ≈ 0.10        |  |  |
| Odolnost vůči otlačku                         | EN ISO 24343-1  | mm      | ≤ 0.10        |  |  |
| Test kolečkovou židlí                         | ISO 4918        | -       | OK            |  |  |
| Tepelná vodivost                              | EN ISO 10456    | W/(m.K) | 0.25          |  |  |
| Barevná stálost                               | EN 20 105 - B02 | stupeň  | ≥ 6           |  |  |
| Povrchová úprava                              | -               | -       | ProtecShield™ |  |  |
| Odolnost vůči chemikáliím                     | EN ISO 26987    | -       | OK            |  |  |

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

|                  |             |        |      |  |  |
|------------------|-------------|--------|------|--|--|
| TVOC po 28 dnech | ISO 16000-6 | µg/ m³ | < 10 |  |  |
|------------------|-------------|--------|------|--|--|

### CE MARKING

|    |          |   |                                                                                       |  |  |
|----|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CE | EN 14041 | - |  |  |  |
|    |          | - |  |  |  |