


Gerflor® theflooringgroup	RECREATION 60			
	CHARAKTERISTIKA PRODUKTU			
	Norma	Požadavek	Jednotka	Hodnoty
	POPIS PRODUKTU			
Povrchová úprava	-	-	-	PUR PROTECT
Složení povrchu	-	-	-	100% PVC
Rubová pěna	-	-	-	Hustá uzavřená pěna
Tloušťka	EN 428	-	mm	
Hmotnost	EN 430	-	kg/m²	3,7
Délka role	EN 426	-	bm	20.5
Šířka role	EN 426	-	bm	1,5
	PARAMETRY PRO SPORT			
Absorpce nárazu	EN 14808	≥ 25	%	 P1
Vertikální deformace	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 3.5
Zhodnocení energie	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31
Protismykové vlastnosti (koeficient tření)	EN 13036-4	80 - 110	-	80 – 110
Odráž míče	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
Rychlost míče	UEFA	50 to 65	cm	-
	TECHNICKÁ DATA			
Odolnost vůči oděru	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Odolnost vůči nárazu	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Odolnost vůči bodové deformaci	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
	KLASIFIKACE			
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	-	
	POV č. xxx	-	-	Požární vlastnosti Absorpce nárazu Koeficient tření Odolnost vůči oděru Odolnost vůči valivé zátěži
	METODY POKLÁDKY			
	Doporučení Gerflor	Jednotka	Hodnoty	
Lepení: "Trvalá pokládka"	Vlhkost podkladu	%	< 4.5% vlhkost dle CCM	
Instalace na Isolsport: "Odnímatelná"		%	< 7% vlhkost dle CCM	
BAREVNICE				
 				
Standardní role 20.5 bm				

Standardní role 20.5 bm

